



# PRÉFA PRO



## DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

Conçu pour la production des petits éléments préfabriqués en béton comme les blocs, les pavés préfabriqués, hourdis, poteaux de clôture et bordures de trottoirs

## AVANTAGES DU PRODUIT

PRÉFA PRO votre produit pour des éléments préfabriqués plus solides.

-  Gain sur la productivité grâce au démoulage rapide des éléments préfabriqués dû à sa très haute résistance à jeune âge
-  Teinte foncée
-  Rendement meilleur grâce à un taux de casse réduit: des éléments plus denses, plus durables, dont les caractéristiques le rendent plus résistant

	PRÉFA PRO	CPJ 45
RENDEMENT	★★★★	★
TAUX DE CASSE	★★★★	★
ASPECT PRODUIT FINI (TEINTE)	★★★★	★★



## PREFA PRO

Ciment gris, composé au minimum de 65% de clinker et au maximum de 35% d'ajouts secondaires (hors gypse)

Certification



## DISPONIBILITÉ



**Usine:** Settat et Bouskoura  
**Dépôts:** Ain sebaa, Khouribga, Marrakech, Agadir

Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001

## CONDITIONNEMENT



Produit livré en sac de 45kg et sur palette de 1,5 tonnes  
Chargement manuel et automatique

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

PREFA PRO LafargeHolcim Maroc répond aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2 J	LI > 18
RC 7 J	-
RC 28 J	LI > 42

## RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

- Utiliser des granulats répondant à la norme en vigueur. Veiller notamment à leur propreté, leur dureté, leur forme et leur granulométrie. S'assurer également de leur neutralité chimique vis-à-vis du ciment
- Utiliser une eau de gâchage répondant à la norme en vigueur, propre et ne contenant aucun produit qui puisse être nocif
- Limiter la quantité d'eau de gâchage conformément à la norme en vigueur
- Utiliser des adjuvants normalisés et respecter les dosages et conditions d'emploi des fournisseurs, vérifier la bonne comptabilité du couple «ciment-adjuvant»
- Protéger les surfaces de béton frais de la dessiccation par le bâchage, l'humidification, la pulvérisation de produit de cure

\* LafargeHolcim Maroc, ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application ou interprétation des informations contenues dans le présent document

\* En cas de questions, ne pas hésiter à nous consulter

## PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

- Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau
- Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré
- Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection

## CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs  
Ce ciment ne convient pas pour les chapes / mortier  
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite